

TECHNICKÝ LIST**Pokrývačský tesniaci tmel CSB 831**

Pokrývačský tesniaci tmel CSB 831 je trvale tvárny tmel na báze modifikovaného bitúmenu. Tmel sa odporúča pre strešné aplikácie a ostatné použitia vhodné pre bitúmeny a asfalty: tmelenie, opravy, renovácia a ochrany spojov, prasklín a štrbín na všetkých typoch strešných povrchov. Tmel zaisťuje vynikajúcu odolnosť proti meniacim sa klimatickým podmienkam pri teplotách od -50°C až +90°C a UV žiareniu. Je možné aplikovať na vlhké podklady. Tmel má vynikajúcu priľnavosť k väčšine strešných materiálov, ako sú:

- asfaltové krytiny
- dechtové krytiny
- strešné tašky
- hliník
- tehly
- kov
- drevo
- kameň
- PVC

VÝHODY:

- ⇒ Široký okruh strešných aplikácií
- ⇒ Vynikajúca priľnavosť k suchým aj vlhkým strešným materiálom
- ⇒ Bez ovplyvnenia pri vystavení vysokým a nízkym teplotám
- ⇒ Vynikajúca odolnosť proti vplyvom počasia a UV žiareniu
- ⇒ Okamžité a jednoducho použiteľný
- ⇒ Trvale tvárny spoj
- ⇒ Bez obsahu azbestu
- ⇒ Čierne vyhotovenie

TYPICKÉ POUŽITIE

- Tmelenie netesných strešných krytín z bitúmenových krytín, strešných tašiek, vlnitých a hladkých plechov a ďalších
- Tmelenie spojov krytín ako: bitúmenové krytiny, strešné krytiny, azbestové dosky, kovové pláty a iné
- Tmelenie preplátovaných spojov, ošetrovanie strešných hrebeňov, ošetrovanie rozvodov vzduchotechniky a komínov, použitie na spojoch protipožiarnej stien a koncov valbových striech, svetlíkov a ošetrovanie strešných okien.
- Tmelenie odkvapových spojov, žľabov a zvodov dažďovej vody.
- Vyplňovanie žľabov a plôch počas vytvárania vlhkotesnej izolácie, napríklad spoja medzi základmi a stenami, pívničnými a prízemnými stenami.
- Výplne miest medzi stenami suterénu a betónovými pásmi okolo stavby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konzistencia:	homogénna tvárna hmota
Farba:	čierna
Hustota:	1,23 (+/- 0,05) g/cm ³
Viskozita (NF T 60-119 pri +25°C):	230 - 280 1/10mm
Aplikačná teplota:	od +10°C do +35°C
Teplotná odolnosť:	od -50°C do +90°C
Odolnosť proti starnutiu:	Správne vytvorený spoj, bežne chránený a vo vhodných podmienkach, je odolný proti starnutiu a vplyvom počasia
Priľnavosť prachu:	prahová úroveň
Horľavosť:	horľavý

NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava: Pracovné povrchy musia byť čisté, bez voľných častíc a nečistôt, ako je prach, hrdza, olej.

Aplikácia: Pre balenie v kartušiach: zrezať špičku podľa požadovanej šírky. Kartušu zrezať nad závitom a naskrutkovať aplikačnú špičku. Tmel aplikovať vhodnou pištoľou na kartuše.

Pre ostatné balenia: Použiť vyplňovací nôž alebo stierku na aplikáciu tmelu.

Odporúčaná aplikačná teplota je +15°C, 24 hodín pred aplikáciou skladovať pri izbovej teplote. Na malé praskliny nanášať tmel v jednej vrstve, väčšie praskliny spevniť 50g tkaným flísom z polyesteru, ktorý sa vloží medzi dve vrstvy tmelu. Po aplikácii dôkladne uzatvoriť balenie pre následné použitie. Spotreba tmelu závisí od rozmerov prasklín: 1 kartuša = cca 3 bežné metre pre škáru 1 cm x 1 cm.

Čistenie: Nástroje a poškodené povrchy čistiť vhodným rozpúšťadlom, napr. metanol alebo etanol.

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

Obsah	Balenie	Množstvo v škatuli	Štandardné množstvo Na EURO palete
310ml	Kartuša	12	1440
1kg	plechovka	6	420
5kg	Vedierko	2	120

Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu výroby, ak je výrobok skladovaný v uzatvorenom originálnom obale pri teplote od +5°C do +25°C na suchom mieste.

Prepravné informácie:

Cestná preprava

ADR/RID: Horľavé kvapaliny, 3 trieda

Položka: 5c

UN - číslo: 1133

Etiketa: 3

Námorná preprava

IMDG trieda: 3.2

UN - číslo: 1133

Obalová skupina: III

Vhodný prepravný názov: Lepidlá

Letecká preprava

ICAO/IATA trieda: 3

UN/ID číslo: 1133

Vhodný prepravný názov: Lepidlá

Etiketa: A3

BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE

Dodržujte bežné hygienické opatrenia. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie u distribútora Selena Slovakia, s.r.o.

R10 Horľavý. R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. **S2** Uchovávať mimo dosahu detí. **S16** Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. **S23** Nevdychujte pary. **S24** Zabráňte kontaktu s pokožkou. **S62** Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. **Likvidácia odpadov:** Zvyšky výrobkov a prázdne kartuše musia byť zlikvidované podľa platných právnych úprav. Pre malospotrebiteľov: Obal znečistený výrobkom odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastností, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok. Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.