



## VÝROBCA

## POPIS A POUŽITIE

## ZLOŽENIE

## PODMIENKY APLIKÁCIE

## POSTUP

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

## TECHNICKÝ LIST

### BIOZOR PENTO +

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob  
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10  
email: [pam@pam.sk](mailto:pam@pam.sk), [www.pam.sk](http://www.pam.sk)

**Biozor Pento+** je sanačný protiplesňový prostriedok na omietky, murivá, stierky a betóny s hĺbkovolykvidačnou a preventívnou účinnosťou. Je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskych prevádzkach. Ničí hlboko uložené podhubie. V kombinácii s **Biozorom Normál+** tvorí ucelený systém, ktorý zabezpečuje fungicídnu ochranu stien v interiéri.

**Biocídny výrobok, používajte bezpečne! Forma biocídneho prostriedku: vodný roztok. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 4 h po nátere finálnej vrstvy.**

**Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/44/D/12/2/CCHLP**

Biozor Pento+ sa dodáva v aplikačnej konzistencii, v žiadnom prípade sa nesmie riediť vodou z dôvodu zabezpečenia dokonalej účinnosti náteru.

Biozor Pento+ nie je vhodný na povrchy prichádzajúce do styku s potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na nátery detských hračiek.

Vodný roztok kvartérnej amóniovej zlúčeniny.

Obsahuje C12-16-alkyl (benzyl) dimetylamónium-chlorid (EC číslo 270-325-2) 9,5 g/kg

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Nanáša sa štetcom alebo valcom.

**Povrch pred aplikáciou Biozoru Pento+ mechanicky nečistiť! Mechanické čistenie pred sanáciou by spôsobilo rozšírenie zárodkov do ovzdušia, čo by mohlo zapríčiniť opakovaný výskyt plesní.**

**Biozor Pento +** sa aplikuje priamo na povrchy napadnuté plesňami. Po zaschnutí sanačného náteru a pôsobení min. 24 hodín sčernalé miesta mechanicky očistiť (drôtenou kefou, špachtľou). Ak bolo miesto silne napadnuté alebo sa náterový systém aplikuje v priemyselných priestoroch je nutné vykonať ešte jeden náter **Biozorom Pento+**. Technologická prestávka po druhom nátere **Biozorom Pento+** je 4 hodiny.

Následne aplikovať dva až tri vrchné nátery **Biozorom Normál+** predpísaným postupom, uvedeným pri tomto výrobku.

Pracovné pomôcky a okolie ihneď očistiť vodou.

### Vlastnosti v dodávanom stave:

vzhľad	bezfarebná priehľadná kvapalina
hustota	cca 1000 kg/m <sup>3</sup>
výtokový čas F2 / 23 °C	min. 40 s

	obsah neprchavých zložiek	min. 1 %
	<b>Zasychanie:</b>	
	pri 23°C, RVV 55%	max. 2 hodín
<b>ODTIENE</b>	bezfarebná priehľadná kvapalina	
<b>BALENIE</b>	1 l, 5 l, 10 l. Verzia s rozprašovačom	0,5 l, 1 l.
<b>VOC</b>	Kategória a podkategória výrobku: A/h Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l. Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 20 g/l.	
<b>VÝDATNOSŤ</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> / l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu.	
<b>BEZPEČNOSŤ PRÁCE</b>	<b>Biozor Pento+</b> je vodouriediteľný prostriedok a v tekutom stave je nehorľavý. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.	
<b>LIKVIDÁCIA ODPADU</b>	Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.	
<b>SKLADOVATEĽNOSŤ</b>	24 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do + 25°C. <b>Nesmie zamrznúť!</b>	
<b>UPOZORNENIE</b>	Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.	