

ANTISULFAT slúži ako dočasné opatrenie pre ošetroenie vlhkého a soľou kontaminovaného muriva. Používa sa na dočasnú ochranu počas hydraulického zrenia následne aplikovaných materiálov na minerálnej báze.

APLIKÁCIA

Minerálny podklad musí byť savý, pevný a nosný. Podklad musí byť bez sadry, bitúmenu, tukov, olejov, prachu, farieb a ďalších separačných látok. Soľou napadnutá omietka musí byť kompletne odstránená. Drolivé špáry sa musia vyškriabať. Všetky nepevné častice sa následne odstránia oceľovou kefou. Vápenné alebo pojivové nátery sa musia odstrániť pieskovaním alebo frézovaním. ANTISULFAT je pripravený priamo na nanášanie a pred aplikáciu nieje potrebné ho nijako upravovať. Nanáša sa celoplošne vo dvoch pracovných krokoch pomocou štetca alebo vhodným striekacím zariadením. Prvý náter sa pre nasýtenie muriva riedi vodou v pomere 1:1. Náter sa nechá zaschnúť (6 až 18 hodín) a prípravok sa aplikuje ešte raz neriedený. S ďalšou úpravou povrchu je možné započať najskôr 24 hodín po aplikácii druhej vrstvy. Prípadné zvyšky prípravku sa odstránia kefou a započne sa s aplikáciou systému AQUASTOPP.

ANTISULFAT nie je určený na pohľadové murivo. Výrobok nepredstavuje trvalú ochranu voči soli.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) je v závislosti od nasiakavosti podkladu 0,5 až 1,0 kg/m².

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +25 °C
farba	transparentná
hustota	1,00 g/cm ³
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	12 mesiacov



Jednotky balenia

balenie	v kartóne
5 kg	1 ks
10 kg	1 ks
30 kg	1 ks

Vydáno 1. 5. 2013, revidováno 11. 10. 2015.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte..