



Technický list

## PANTHERCRYL SP Akrylový šľahaný tmel



### Popis :

**Panthercryl akrylový šľahaný tmel** je super ľahký, rýchlo schnúci, brúsiteľný jednozložkový tmel na báze akrylových disperzií. Bez obsahu rozpúšťadiel. Pre utesnenie poréznych materiálov. Vhodný pre interiérový aj exteriérový, v mnohých prípadoch nahrádza sadru.

### Vlastnosti :

**Panthercryl akrylový šľahaný tmel** je navrhnutý na spoje medzi konštrukčnými prvkami, predovšetkým pre montážnikov sadrokartónu a maliarov. Má výbornú príľnavosť na sadrokartón, polystyrén, tehlu, betón, azbest, cement, drevo. Šľahaný tmel sa veľmi dobre uhladzuje, má dobrú teplotnú, atmosférickú a UV stálosť. Po 20 minútach je pretierateľný a po cca 2 hodinách je brúsiteľný. Po vytvrdnutí je odolný voči dažďu a teplotám -20°C až do +75°C. Nespôsobuje koróziu na kovoch. Trvalo vyplní vlasové i väčšie praskliny, škáry a nerovnosti povrchov.

### Technické údaje :

#### Čerstvá hmotnosť

Základ	akrylátová disperzia
Vzhľad	pasta
Farba	biela
Vytvrdzovanie	odparovanie vody
Merná hmotnosť	0,57 g / ml
Výdatnosť	0,70 kg/m <sup>2</sup> pri hrúbke 1mm
Doba spracovania	cca 5 min od aplikácie
Aplikačná teplota	+5 ° C až + 30 ° C
Obsah sušiny	(ČSN 64 9002) 75,5 %
Prídržnosť na drevo	(ČSN 73 2577) 0,35 ± 0,06 MPa
Prídržnosť na preglejku	(ČSN 73 2577) 0,35 ± 0,05 MPa
Prídržnosť tehla	>0,66 MPa
Prídržnosť betón	0,95 ± 0,10 MPa
Teplotná odolnosť	-20 ° C až +75 ° C.
Balenie	kartuša 300 ml - 12 ks v balení / 150ml 15ks v balení
Skladovanie	V suchom a chladnom prostredí od +5°C do +35°C.
V neotvorenom a nepoškodenom balení je 24 mesiacov. Nesmie zmŕznúť!!!	

### Spôsob použitia :

Povrchy na ktoré nanášame tmel musia byť čisté, suché, bez prachu, hrdze, oleja, farby a laku. Pre lepšiu príľnavosť k veľmi savým povrchom natrite povrch náterom Pantherfob penetrák SAD 2802. Aplikácia sa prevádza pomocou ručnej, mechanickej alebo tlakovej pištole. Tento tmel sa dá nanášať aj špachtľou alebo rukou. Po zatvrdnutí zbrúsiť brusnou hubkou alebo väčšie plochy hladidlom s brúsnou mriežkou. Po ukončení práce sa použité náradie ľahko očistí vodou.

**Obmedzenie :**

**Panthercryn šľahaný akrylový tmel** nie je vhodný pre stavebné škáry s požiadavkou na vyrovnávanie dilatácií, miesta zaťažené dlhodobou vlhkosťou, vodou, pre použitie na PE, PP, živичné podklady a teflón.

**Bezpečnostné opatrenia :**

Pri práci s **Panthercryn šľahaným akrylovým tmelom** sa nevyžadujú osobitné opatrenia a nie je pri správnom použití zdraviu nebezpečný. Aj napriek tomu, v súlade so všeobecnými opatreniami pre manipuláciu s chemickými látkami, používajte ochranný odev, rukavice, okuliare a. Vyvarujte sa styku látky s pokožkou alebo očami. Viac viď. KBU (karta bezpečnostných údajov).

**Upozornenie :**

Uvedené informácie vychádzajú z našich najnovších poznatkov a sú podložené spoľahlivými testami a praktickými skúsenosťami. Popísané vlastnosti sú predkladané ako vodítko a nemôžu preto predstavovať úplný zoznam možností použitia a spôsobov aplikácií. Vzhľadom na rôznorodosť materiálov, podkladov a ich možných kombinácií je treba pred každou aplikáciou výrobok dôkladne otestovať, aby bolo isté, že má požadované vlastnosti.

