



COLOR fasádna farba

POUŽITIE

Na ochranu a dekoráciu fasád a všetkých ostatných vonkajších minerálnych stenových povrchov.

Vhodná na natieranie všetkých druhov minerálnych a disperzných omietok, vlákno-cementových a drevo-cementových platní, betónu a na prekryvanie starých disperzných náterov.

VLASTNOSTI

- vodou riediteľná, zdraviu a životnému prostrediu priaznivá farba
- odolnosť na poveternostné vplyvy a škodlivú priemyselnú atmosféru
- odolnosť na mokrý oter

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylátový kopolymér, pigment, plnidlá a špeciálne prísady vo vode
FAREBNÉ TÓNY	biela
TÓNOVANIE	možné pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné pre farby na vodnej báze, do 3% a disperznými farbami, ktoré sú vhodné na tónovanie
HUSTOTA	1,55 ± 0.03 kg/l
LESK	EN 13300 – mat
RIEDENIE	vodou do 15%
EU VOC kategória a limity	IIA(c), 40g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 23g/l
BALENIE	biela: 5 l a 14l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5 °C do +35 °C, suchá miestnosť) je upotrebitelný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANESENIA	štetec, valček, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5 °C
SUŠENIE (T = +20 °C, rel. vlhkosť 65%)	suchý a vhodný na naniesenie ďalšej vrstvy po 8-12 h hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: 1l postačuje pri dvojnásobnom nanesení na 3 – 4 m ² hladkého povrchu Praktická spotreba je závislá od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstránime prach a nečistoty. Odporúčame umývanie vodou pod tlakom alebo parou. Staré odpadávajúce nátery odstrániť až po pevný podklad. Hrubé a nerovné povrchy vyhladiť materiálom, ktorý má podobné zloženie ako samotný podklad (malta resp. cementová malta) a nechať dôkladne vyschnúť. (Každý centimeter novej omietky sa suší 7 – 9 dní pri normálnych poveternostných podmienkach.) Pri starých fasádach z minerálnych omietok treba všetky časti, ktoré sa odlupujú, mechanicky odstrániť a nahradiť novými.

Pred prekryvaním (renováciou) už namaľovaných povrchov je nutné skontrolovať vhodnosť, pevnosť a priľnavosť starých náterov.

Pred nanášaním farby musí byť podklad suchý a spevnený.

COLOR fasádnu farbu nenanášame v daždi, hmle, silnom vetre. Za slnečného počasia je potrebné fasádu zatieniť, aby nedošlo k nerovnomernému sušeniu, pretože to má vplyv na kvalitu náteru.

Plesňou a riasami znečistené fasádne povrchy pred farbením natrieť vhodným biocídnym prípravkom. Po vyschnutí fasádneho povrchu plesneň odstrániť mechanicky. Postup možno viackrát zopakovať, v závislosti od stupňa znečistenia

NÁTEROVÝ SYSTÉM

PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	KONEČNÝ NÁTER
podľa potreby umývanie, odstraňovanie nedržiacych častí, oprava poškodených miest vhodnými vyrovnávacími hmotami	1 x COLOR EMULZIA 1:5 (v prípade nových podkladov vyrovnáva absorpciu, v prípade starých - už nafarbených - zlepšuje priľnavosť nového náteru na starý)	2-3 x COLOR fasádna farba



UPOZORNENIE

- Pred použitím farbu dôkladne pomiešajte
- Ak farbu rozriedite viac, ako sa odporúča, zníži sa krycia schopnosť náteru
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži
- Vlhkosť nových (čerstvých) omietok môže byť pred nanosením farby maximálne 1,5%. v prípade odtieňov na báze organických pigmentov, ktoré nie sú alkálne stabilné, môže pri zvýšenej vlhkosti dôjsť k poškodeniu farebného filmu.