

PLOCHU CHRAŇ chrání choulostivé povrchy před znečištěním a poškozením během dalšího zpracování, skladování, montáže a transportu.

PLOCHU CHRAŇ je samolepicí fólie složená z transparentního polyethylenu a jednostranně naneseného polyakrylátového lepidla.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti přetrhu
- nosič odolný vůči vodě
- vysoká odolnost vůči stárnutí

APLIKACE

PLOCHU CHRAŇ musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Je určena pro velkoplošnou ochranu následujících adhezních podkladů:

- povrchy se středně hrubou a hrubou strukturou
- fasádní omítku a sádku
- obklady z umělého kamene a keramiky
- textilní podlahové krytiny
- povrchy z PVC (nezvětralé)
- lakované kovové, plastové a dřevěné povrchy
- sklo (ne při výrazném zatížení UV-zářením!)
- eloxovaný hliník (hliník, zinek, měď a ocel)

Pro čištění pozůstatku lepidel použijte běžně dostupný isopropylalkohol.

UPOZORNĚNÍ

Dbejte na dokonalé přilnutí fólie na chráněné plochy, zamezte tím případnému zatečení vody pod nalepenou folii. Při zatečení vody mezi chráněnou plochu a fólii je nutné zajistit její vyschnutí. Teprve potom může dojít k odstranění fólie. V opačném případě může zůstat část lepidla fólie na podkladním materiálu. Neručíme za jakékoliv škody způsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikací nebo nedodržením technologických postupů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
barva	modrá transparentní
dutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	PE fólie
odolnost proti stárnutí	vysoká
odolnost proti teplu	-30 °C až do +60 °C
odolnost proti UV	max. 30 dní
prodloužení při přetržení podélné	150 až 200 %
prodloužení při přetržení příčné	350 až 400 %
přilnavost	3 až 5 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,05 mm
zatížení při přetržení	≥ 20 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
100 m	125 mm	16 ks
100 m	250 mm	8 ks
100 m	500 mm	4 ks
100 m	750 mm	1 ks
100 m	1000 mm	1 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 25. 5. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz