

TECHNICKÝ LIST

Pattex Repair Epoxy Ultra Quick 1 min

RÝCHLOTVRDNÚCE DVOJZLOŽKOVÉ EPOXIDOVÉ LEPIDLO



OBLASTI POUŽITIA

Rýchlotvrdnúce dvojzložkové epoxidové lepidlo. Vďaka špeciálnemu statickému zmiešavaču je zmiešanie oboch zložiek precízne, čo umožní priame nanášanie lepidla na lepený predmet. Lepí, opravuje a fixuje takmer všetky druhy materiálov: drevo, kov, sklo, keramiku, gumu, kožu, kameň, kartón a väčšinu plastov. Nevhodné na lepenie PP, PE, PTFE. Použitie v interiéri aj exteriéri. Lepidlo sa pri vytvrdzovaní nezmrazuje ani nerozpína. Vytvrdnuté lepidlo je možné mechanicky opracovávať: brúsiť, vŕtať, pretierať a inak mechanicky opracovávať. Odoláva vode, olejom a bežným rozpúšťadlám.

- ▶ Viacúčelové dvojzložkové epoxidové lepidlo
- ▶ Rýchle vytvrdnutie – vytvrdzuje do 1 minúty (pri +23°C)
- ▶ Odoláva poveternostným vplyvom
- ▶ Pre interiér aj exteriér
- ▶ Jedinečný dávkovací systém – žiadne miešanie špachtľou, žiadny neporiadok, priama aplikácia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------|---|
| Farba: | transparentná |
| Konečná pevnosť: | až 160 kg/cm ² . Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách pri teplote +23°C (ocel/ocel), po 8 hodinách dosiahne pevnosť 120 kg/cm ² . |
| Tepelná odolnosť: | od -30°C do +150°C. Vysoko namáhané spoje dlhodobo nevystavujte teplotám vyšším ako +60°C. |
| Pevnosť v šmyku: | 16 N/mm ² (ocel/ocel) |
| Bezpečnosť: | viď. kartu bezpečnostných údajov |

BALENIE

Injekčná tuba so zložkami A a B: 14 ml

SPRACOVANIE

Lepené plochy musia byť suché, čisté a zbavené mastnoty. Pokiaľ je možné, lepené plochy pred lepením zdrsníte.

1. Uzatváraciu špičku vyberte z obalu. Striekačku s lepidlom držte tak, aby tryska smerovala nahor. Bublíny v lepidle sa tak dostanú hore. Odlomte bezpečnostný uzáver na špičke striekačky.
2. Naskrutkujte zmiešavač (až nadoraz).
3. Stláčaním sa obe zložky dôkladne premiešajú už v zmiešavači. Lepidlo naneste na jeden z lepených povrchov. Oba lepené diely dôkladne stlačte. Prebytočné lepidlo ihneď odstráňte pomocou čistého liehu.
4. Po aplikácii zmiešavač odskrutkujte, skôr ako lepidlo vo vnútri vytvrdne. Špičku striekačky očistite handričkou. Nasadte uzatváraciu špičku.

Zmes lepidla je spracovateľná do 30 sekúnd a vytvrdzuje do 1 minúty (pri +23°C). S lepenými dielmi je možné manipulovať až po 30 minútach (pri +23°C). Spoj úplne vytvrdne až po 24 hodinách a udrží záťaž až 160 kg/cm² (pri +23°C, ocel/ocel), po 8 hodinách dosiahne lepidlo pevnosť 120 kg/c m².

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte pri teplotách od +10°C do +30°C. Doba skladovania je 3 roky v pôvodnom, neotvorenom obale.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, popri prípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riadte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com