



## Technický list 07.37 Brúsiteľný tmel na sadrokartóny

**Výrobok** Jednozložkový plniaci, nezrážanlivý, veľmi ľahký tmel (pasta) na báze disperzie. Vytvrdzuje odparením vody.

**Vlastnosti**

- ☒ Bez obsahu rozpúšťadiel;
- ☒ Veľmi ľahký, okamžite použiteľný, rýchloschnúci;
- ☒ Po vytvrdnutí ľahko brúsiteľný;
- ☒ Vysoká priľnavosť na sadrokartón, omietky, drevo, betón, tehlové steny, apod.
- ☒ Veľmi ľahko sa nanáša, brúsiteľný, pretierateľný akrylátovými a latexovými nátermi;

**Použitie**

- Pre interiéry, stierkovanie otvorov po skrutkách sadrokartónových konštrukciách;
- Vyplnenie a vyrovnanie trhlín, otvorov, statických špár v betóne, stene, omietok a sadre;
- Opravy trhlín a prasklín v omietke, stene, sadrokartóne, dreve a betóne;
- Lokálne opravy vnútorných omietok poréznych tvárnic, poškodených dosiek sadrokartónov;
- Tmelenie špár, opravy hrán a poškodených rohov s požiadavkou na brúsiteľnosť;

**Balenie** Kartúša 310 ml  
**Farba** Biela

### Technické údaje

Základ	-	emulzia	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	0,57	
Sušina, podiel pevných látok	%	neuveďené	
Tepelná odolnosť	°C	+75	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	+5	(pri preprave nesmie zmŕznúť)
Tepelný rozsah použitia	°C	+5 / +30	
Otvorený čas	min	≈ 25	
Doba vytvrdnutia	hod	≈ 6 / 2,5mm	(pri 20°C / 65% rel. vlhk.)
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +5°C do +25°C)

**Obmedzenie** Okrem iného nie je vhodné pre stavebné špáry s požiadavkou na vyrovnávanie dilatácií, miesta zaťažená dlhodobou vlhkosťou, vodou, pre použitie na PE, PP, živичné podklady a teflón.

**Podklad** Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.  
**Ošetrovanie (príprava) podkladu** Veľmi savé podklady odporúčame opatřit penetračným náterom S-T70 v pomere 1 diel penetračného náteru a 1 diel vody.

**Pokyny** Tmel po aplikácii z kartúše rozšľachovať špachtľou alebo plastovou či nerezovou stierkou. Po zatvrdnutí zbrúsiť Brusnou hubičkou alebo väčšie plochy Hľadátkom s brúsnou mriežkou.

**Upozornenie** Nie je možné použiť pre aplikácie v exteriéri.

### svetový výrobca tmelov

**Sídlo:** Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



## Technický list 07.37 **Brúsiteľný tmel na sadrokartóny**

<b>Čistenie</b>	Materiál: ihneď vodou Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.
<b>Bezpečnosť</b>	Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.37».
<b>Aktualizácia</b>	Aktualizované dňa: 19.06.2008      Vyhotovené dňa: 31.08.2004

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

---

### *svetový výrobca tmelov*

---

**Sídlo:** Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,  
900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149