



## Wohnraum-Lasur

Vosková emulzia na báze prírodnej živice a ľanového oleja




Odtieň		Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	672	200	30
	Balenie	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l
	Druh balenia	plechový obal biely	plechový obal biely	plechový obal biely
	Kód obalu	01	03	10
	Číslo výrobku			
incolore	2400	■	■	■
farblos (bezfarebný)	2401	■	■	■
antikgrau	2302	■	■	
birke	2303	■	■	
eiche	2305	■	■	
mocca	2306	■	■	
kirsche	2307	■	■	
toskanagrau	2308	■	■	
Špeciálne odtiene*	2406		■	■
*Minimálny odber 2,5 l				

### Spotreba

Cca. 50-100 ml/m<sup>2</sup> na jeden náter



### Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Nábytok
- Obklady stien a plafónov
- Detské hračky
- Dvere
- Vo vlhkých miestnostiach (kuchyňa & kúpeľňa)
- Schodište a parkety, ako farebná základná farba



## Vlastnosti výrobku



- Na vodnej báze
- Na báze obnoviteľných surovín (ľanový olej & prírodná živica)
- Dobré vlastnosti pre spracovanie
- Vydutý
- Veľmi odbrá odolnosť voči vode (perlový efekt)
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, 1C
- V dôsledku prírodných surovín dochádza k určitému kolísaniu vo farebných tónoch výrobku, ktoré sú, na základe našich poznatkov, bez vplyvu na zafarbenie povrchu dreva.

## Informácie o výrobku

Spojivo	Akrylátová disperzia
Hustota	cca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita (20 °C)	200 - 500 mPa*s
Zápach	Mierny
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

## Certifikáty

- DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"

## Systémové výrobky

- Hartwachs-Öl (0695)
- Treppen- & Parkettlack (2390)

## Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**  
Vlhosť dreva: 8-12%  
Medzibrus s P150 – 180  
Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý
- **Príprava podkladu**  
Nečistoty, masť a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.  
Neporušené staré nátery dôkladne prebrúste.  
Masť dreva a dreva obsahujúce živice umyte pomocou Verdünnung & Pinselreiniger.

## Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**  
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +15 °C až do max. +30 °C  
  
Pred použitím dobre premiešajte.  
Aplikujte štetcom, valčekom, striekaním.  
Urobte jemný medzibrus pomocou brúsnej špongie o zrnitosti P 240 – 320.  
Vyvarujte sa prebrúseniu.  
Po usušení naneste 2 vrstvu.  
Nanášajte tenkú vrstvu.  
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

## Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.  
U tmavých povrchoch je potreba urobiť základný náter veľmi starostlivo, aby sa dosiahlo rovnomerného zafarbenia.  
Po nanosení farebného základu na schodište a parkety musíte povrch ešte ošetriť pomocou výrobkov Treppen- & Parkettlack alebo Hartwachs-Öl.

- **Schnutie**  
Suchý voči prachu: po cca. 2 hodinách



Suchý na dotyk: po cca. 4 hodinách  
Pre ďalšie spracovanie: po schnutí cez noc  
Plná záťaž po 7 dňoch  
Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu  
Schnutie závisí na druhu drevíny a schopnosti vsakovania podkladu.

■ **Riedenie**

Připravený k aplikácii.  
Pre základný náter: rozriedte pomocou cca 25 % vody

**Pracovné náradie,  
čistenie**



Akrylový štetec  
valček s krátkym vlasom - nie penový valček  
Striekacia pištoľ (1,4–1,6 mm tryska, vstrekovací tlak cca. 2 bar)  
Kefa na podlahu

Pracovné náradie ihneď omyte vodou a čistiacim prostriedkom.  
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

**Skladovanie**



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom,  
trvanlivosť min. 24 mesiacov.

**Bezpečnosť**

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

**Osobné ochranné  
pomôcky**

Pri nanášaní striekaním používajte dýchací filter P2, ochranné okuliare, ochranné rukavice  
a pracovné oblečenie.

**GISCODE**

BSW20

**Likvidácia**

Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s  
miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami. Iba obaly bez zvyškov  
odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte  
do kanalizácie.

**Bezpečnostné informácie  
v súlade s nariadením  
RAL**

Skladujte mimo dosah detí.  
Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2.  
Pri brúsení používajte prachový filter P2.  
Počas aplikácie a schnutia zaistite dostatočné vetranie.  
Pri práci s farbou nejedzte, nepite, ani nefajčite.  
Pokiaľ sa dostane do kontaktu s očami a kožou ihneď dôkladne vypláchnite vodou.  
Nevypúšťajte do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.  
Náradie očistite ihneď po použití pomocou vody a mydla.  
K recyklácii odovzdávajte iba nádoby bez zvyškov produktu.  
Tekuté zvyšky materiálu odovzdávajte do zberného miesta pre staré farby.



---

Produktová skupina: Lazúry na drevo

Zloženie :polyakrylátové disperzie, PU-modifikovaný alkyd, schnucie rastlinné oleje, oxid titaničitý, oxid železitý, organické pigmenty, kyselina kremičitá, vosky, voda, zahušťovadlá, zmáčadlá, suché látky, BIT (Benzisothiazolinon), MIT (Methylisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1).

---

Obsah VOC podľa  
smernice Decopaint  
(2004/42/EG)

Limitná EU-hodnota pro tento výrobok (Kat.A/e): max. 130 g/l (2010).  
Tento produkt obsahuje < 130 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy

, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.