

TECHNICKÝ LIST

Pattex Repair Epoxy Universal

EPOXIDOVÉ LEPIDLO



2-zložkové rýchloschnúce epoxidové lepidlo

OBLASTI POUŽITIA

Rýchle spája a vyplňa väčšinu materiálov. Opravuje a lepí širokú škálu materiálov: sklo, drevo, porcelán, keramiku, kovy, lepenku, plasty. Nevhodné na lepenie PP a PE. Odoláva vode, rozpúšťadlám i nárazom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba:	transparentná žltá
Teplota spracovania:	-20°C až +80°C Namáhané spoje by sa nemali vystavovať teplotám nad +60°C.
Doba zaschnutia:	s lepenými predmetmi sa dá manipulovať po 30 minútach od zlepenia (pri teplote +20°C až +25°C).
Doba vytvrdnutia:	úplnú pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách. Doba vytvrdnutia sa skráti zvýšením teploty prostredia (až do +70°C). Pri teplote +15°C sa doba vytvrdzovania predlžuje.
Pevnosť:	cca 41 kg/cm ² (po 24 hod vytvrdnutí, 23°C, oceľ/ocel) cca 100 kg/cm ² (po 24 hod vytvrdnutí, 23°C, drevo/drevo) cca 31 kg/cm ² (po 24 hod vytvrdnutí, 23°C, PVC/PVC)
Teplota skladovania:	+5°C až +25°C
Skladovanie:	18 mesiacov pri skladovaní v pôvodnom, neotvorenom obale

BALENIE

Injekčná tuba so zložkami A a B: 6 ml

SPRACOVANIE**Priprava podkladu:**

Lepené plochy musia byť čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Pre lepšiu priľnavosť povrch zdrsňte.

Pomer miešania: 1:1

Odlomte špičku, tryska musí smerovať dolu. Stlačením dávajte obe zložky lepidla rovnomerne na miešaciu dosičku a obe zložky dôkladne premiešajte.

Aplikácia:

Zmes oboch zložiek naneste špachtľou na miesta, ktoré chcete vyplniť alebo lepiť. Doba použiteľnosti zmesi je 2-4 minúty po namiešaní (pri teplote +20°C až +25°C). Prebytočné lepidlo ihneď odstráňte pomocou acetónu alebo čistého liehu.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riadte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk