

## **VITEX GYPSUM BOARD**

Biela prefarbená penetrácia na báze vodou riediteľných akrylových živíc. Je určená predovšetkým pre penetráciu sadrokartónu, štukových omietok, betónu a podobných stavebných materiálov vo vnútornom prostredí. Vyrovnáva rozdiel absorpcie a zvyšuje príľnavosť medzi sadrokartónom, spojovacím materiálom a všetkými okolitými povrchmi, ktoré majú byť natrené. Počas aplikácie je prakticky bez zápachu a možno ju použiť pod všetky vodou riaditeľné farby.

### ***Informácia o výrobku***

**Druh:** biela penetrácia

**Spôsob aplikácie:** maliarskou pištoľou, štetcom, valčekom

**Riedenie:** vodou 5 – 10% /štetec, valček / 10 – 15% /striekacou pištoľou /

**Výdatnosť:** 12 – 14m<sup>2</sup>/1L na predom pripravený povrch

**Doba schnutia:** 30 – 60 min pri 23°C, úplné preschnutie po 6 – 8 hod pri 23°C

**Odtiene:** biela

**Balenie:** 3l, 10l

**Skladovateľnosť:** 48 mesiacov v originál uzavretom obale pri teplote od 5°C do 25°C

### ***Príprava povrchu – aplikácia***

Povrchy musia byť hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a odlupujúcich farieb so zlou príľnavosťou. Otvory alebo trhliny vyplňte akrylovým tmelom a prebrúste.

Pred použitím dobre premiešajte a občas opakujte aj počas aplikácie. Naneste jednu vrstvu štetcom či valčekom nariadený od 5 do 10% vodou alebo jednu vrstvu pri použití striekacej pištole nariadený 10-15% vodou. V prípade extra savých podkladov môžete aplikovať dve vrstvy. Penetrácia je na dotyk suchá po 30-60min./23°C . Po 6-8 hod./23°C plne preschnutá a pripravená k ďalšiemu náteru vrchnou vodou riaditeľnou farbou. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a zníženou teplotou sa doba schnutia predlžuje. Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotou 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80%.

